



pisos de goma


sistema en rollos

chronos plus


- Rollos y baldosas
- Para sectores de tránsito intenso
- Durabilidad extrema
- Superficie de terminación lisa, libre de poros
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 24 colores
- También disponible en versión electrostática disipativa (Chronos plus DS)

pisos de goma para tránsito intenso, con superficie lisa y diseño de chips con contraste armónicos sobre gránulos en dos tonos






0709 | FENIX



0710 | IRIS




0711 | HELIOS




0712 | GERION




0701 | HERA




0702 | ATENEA




0703 | HERMES




0704 | AFRODITA




0705 | ATLAS




0706 | EROS



0707 | DIONISIO



0708 | POSEIDON



0713 | HELENA



0714 | EUROPA



0715 | FEDRA



0716 | ARGOS



0717 | GEA



0718 | ICARO



0719 | CENTAUROS




0720 | HORAS




0721 | HIPNOS



0722 | ADONIS



0723 | ZEUS



0724 | EDIPO

Descripción breve

Piso de goma Indelval modelo Chronos plus. Para tránsito intenso, con superficie lisa y diseño de chips con contraste armónico sobre gránulos en dos tonos. Disponible en rollos y baldosas. Homogéneo en todo su espesor o bicapa con base de alto contenido de material reciclado. Libre de PVC y halógenos. Certificado con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). 24 colores.

Presentación ^(*)					
Artículo	Modelo – Espesor - Clasificación	Formato	Pack	Kg/m ²	DS
2212-03	Chronos plus 2.0 mm – Homogéneo	Rollos 1,12x12 m aprox	1 rollo	3.6	(**)
2212-01		Baldosas 50x50 cm	20 uni (5 m ²)		
2212-37	Chronos plus 3.0 mm – Homogéneo	Rollos 1,12x12 m aprox	1 rollo	5.1	(**)
2212-35		Baldosas 50x50 cm	20 uni (5 m ²)		
2212-30	Chronos plus 3.0 mm – Bicapa	Rollos 1,00x12 m aprox	1 rollo	5.1	-
2212-28		Baldosas 50x50 cm	20 uni (5 m ²)		

(*) Disponible en placas de 61x61 cm para revestir placas de piso técnico (Art. 2212-02, 2212-36, 2212-29)

(**) También disponible en versión electroestática disipativa (Chronos plus DS).

Hoja de datos técnicos		
Material	Caucho vulcanizado de Indelval SAIC	
Formulación	Homogéneo: 37000 / Bicapa: 37200	
Tipo de superficie	Superficie lisa	
Base	Rectificada	
Norma de fabricación	IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado	
Dureza IRAM 113003	≥ 85 shore A	
Indentación IRAM 113072	< 0,05 mm	
Abrasión IRAM 113071	< 0,60 mm	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos IRAM 113070	≥ 2 en la escala de grises	
Resistencia al fuego IRAM 113076, proc. 6.6	Autoextinguible	
Envejecimiento IRAM 113076, proc. 6.7	Sin agrietamiento	
Propiedades antideslizantes IRAM 113079	> 0,5	
Aislación acústica ISO 140-8	2.0 mm: 6 dB / 3.0 mm: 8 dB	
Conductividad térmica ISO 8302	0,20 W/mK . Apto para pisos radiantes. Max 27°C	
Emisiones (COV) CA 01350	Baja emisión de COV - Certificado FloorScore®	
Libre de PVC y asbestos	Sí	
Libre de halógenos	Sí	
Resistente a ácidos, álcalis y solventes	Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en www.indelval.com .	
Apto para sillas de oficinas con ruedas	Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90	
Contenido de material reciclado	pre consumidor	Homogéneo: 0% / Bicapa: 8%
	post consumidor	Homogéneo: 0% / Bicapa: 10%
Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural)	10%	
Flujo radiante crítico ASTM E 648	Class 1	
Flujo radiante crítico IRAM-INTI CIT G 77014	> 0.5 W/cm ²	
Índice de propagación superficial de llama IRAM 11916	Clase FR1	
Densidad óptica de humos ASTM E 662	< 450	
Toxicidad de gases NFX 70 –100	CIT < 20	
Propensión eléctrica al ser caminado EN 1815	< 2kv, antiestático	
Propiedades de aislación eléctrica EN 1081	Chronos plus > 10 ¹⁰ Ohm	Chronos plus DS 10 ⁶ – 10 ⁹ Ohm

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC.

Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto.

Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

